231100110142

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 测 报 告

防伪码：020FP8

扫一扫关注我们　　浙品码　　扫一扫查询真伪

报告编号：NZAF25120628

产品名称：冬季套装（上衣）

委托单位：乐清市教育技术中心

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

检 测 报 告

报告编号：NZAF25120628　　共 7 页 第 1 页

委托方	乐清市教育技术中心		
委托方地址	——		
样品名称	冬季套装（上衣）	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	法派服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	乐清市第二中学		
以上信息为客户提供			
送样方式	上门取样	样品数量	2件
送检日期	2025/12/4	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015 、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。 批准日期：2025年12月31日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、测主面料。		

批准：（鲍洁敏）　审核：（黄葆荷）　编制：（戴自力）

温州市质量技术检测科学研究院 （浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心）	报告编号：NZAF25120628
检　测　报　告	共 7 页 第 2 页

照片



项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	符合	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	符合	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	符合	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	——	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	符合	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	符合	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	符合	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

温州市质量技术检测科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25120628	
检 测 报 告		共 7 页 第 4 页	
检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用 （限量值≤20）	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3′-二氯联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	
注：检出限为5mg/kg.				

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
纤维含量(%)	样品明示	面料：聚酯纤维 100 里料：聚酯纤维 100 内胆：聚酯纤维 100 （配料除外）	面料：聚酯纤维 100 （非纤维物质除外） 里料：聚酯纤维 100 内胆：上层：聚酯纤维 100 下层：聚酯纤维 100	符合
	允许偏差	0（含量100）		
耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	4-5	符合
耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度（级）	碱性	——	不适用	——
	酸性	——	不适用	
甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 （检出限为20）	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.4	符合
异味		无	无	符合

检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
起球（级）		≥3-4	4-5	符合
顶破强力（针织类）（N）		——	不适用	——
胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
断裂强力（N）	经向	≥200	1000	符合
	纬向	≥200	760	
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
绳带		长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	符合	符合
		长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	符合	
		除了GB 31701-2015标准规定第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140 mm	符合	
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	
		两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（如串带）其两固定端的长度不应超过75mm	符合	
重金属（mg/kg）		——	不适用	——

检测项目	标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
邻苯二甲酸酯（%）	——	不适用	——

（本页以下空白）

声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院

实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

231100110142

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 测 报 告

防伪码：4NPR68

扫一扫关注我们　　浙品码　　扫一扫查询真伪

报告编号：NZAF25120630

产品名称：冬季套装（裤子）

委托单位：乐清市教育技术中心

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

检 测 报 告

报告编号：NZAF25120630　　共 6 页 第 1 页

委托方	乐清市教育技术中心		
委托方地址	——		
样品名称	冬季套装（裤子）	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	法派服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	乐清市第二中学		
以上信息为客户提供			
送样方式	上门取样	样品数量	2件
送检日期	2025/12/4	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015 、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。 批准日期：2025年12月31日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、测主面料。		

批准：（鲍洁敏）　审核：（黄葆荷）　编制：（戴自力）

温州市质量技术检测科学研究院 (浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心)	报告编号：NZAF25120630
检　测　报　告	共 6 页 第 2 页

照片



项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	符合	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	——	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	——	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	——	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	——	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	——	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	符合	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用（限量值≤20）	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3′-二氯联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	

注：检出限为5mg/kg.

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
纤维含量(%)	样品明示	上层：棉 95 氨纶 5 下层：聚酯纤维 95 氨纶 5 （配料除外）	上层：棉 94.0 氨纶 6.0 下层：聚酯纤维 93.4 氨纶 6.6 （非纤维物质除外）	符合
	允许偏差	±5（10＜含量＜100） ±3（3＜含量≤10）		
耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4	符合
	沾色	≥3-4	3-4	
耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	3	符合
耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度（级）	碱性	——	不适用	——
	酸性	——	不适用	
甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 （检出限为20）	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.4	符合

检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
异味		无	无	符合
起球（级）		≥3-4	4	符合
顶破强力（针织类）（N）		≥250	531	符合
胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
	纬向	——	不适用	
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
绳带		固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	符合	符合
		除了GB 31701-2015标准规定第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140 mm	符合	
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	
重金属（mg/kg）		——	不适用	——
邻苯二甲酸酯（%）		——	不适用	——

（本页以下空白）

声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院

实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

231100110142

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 测 报 告

防伪码：L6VF8B

扫一扫关注我们　　浙品码　　扫一扫查询真伪

报告编号：NZAF25120646

产品名称：秋季套装（上衣）

委托单位：乐清市教育技术中心

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

检 测 报 告

报告编号：NZAF25120646　　共 6 页 第 1 页

委托方	乐清市教育技术中心		
委托方地址	——		
样品名称	秋季套装（上衣）	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	法派服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	乐清市第二中学		
以上信息为客户提供			
送样方式	上门取样	样品数量	2件
送检日期	2025/12/4	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015 、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。 批准日期：2025年12月31日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、测主面料。		

批准：(鲍洁敏)　审核：(黄葆荷)　编制：(戴自力)

温州市质量技术检测科学研究院 （浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心）	报告编号：NZAF25120646
检　测　报　告	共 6 页 第 2 页
照片	



项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	符合	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	——	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	符合	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	——	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	符合	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	符合	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	符合	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用（限量值≤20）	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3′-二氯联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	

注：检出限为5mg/kg.

检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
纤维含量(%)	样品明示	面料：棉 80 聚酯纤维 20 里料：聚酯纤维 100	面料：棉 78.4 聚酯纤维 21.6 里料：聚酯纤维 100	符合
	允许偏差	0（含量100） ±5（10＜含量＜100）		
耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	4-5	符合
耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度（级）	碱性	——	不适用	——
	酸性	——	不适用	
甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 （检出限为20）	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.2	符合
异味		无	无	符合

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
起球（级）		≥3-4	4-5	符合
顶破强力（针织类）（N）		≥250	928	符合
胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
	纬向	——	不适用	
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
绳带		——	无绳带	——
重金属（mg/kg）		——	不适用	——
邻苯二甲酸酯（%）		——	不适用	——

（本页以下空白）

声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院

实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

231100110142

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 测 报 告

防伪码：T680P0

扫一扫关注我们　　浙品码　　扫一扫查询真伪

报告编号：NZAF25120647

产品名称：秋季套装（裤子）

委托单位：乐清市教育技术中心

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心
检 测 报 告

报告编号：NZAF25120647　　共 6 页 第 1 页

委托方	乐清市教育技术中心		
委托方地址	——		
样品名称	秋季套装（裤子）	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	法派服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	乐清市第二中学		
以上信息为客户提供			
送样方式	上门取样	样品数量	2件
送检日期	2025/12/4	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015 、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。 批准日期：2025年12月31日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、测主面料。		

批准：鲍洁敏　审核：黄葆荷　编制：蔡彬彬

温州市质量技术检测科学研究院 (浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心)	报告编号：NZAF25120647
检　测　报　告	共 6 页 第 2 页

照片



项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	符合	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	——	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	——	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	——	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	——	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	——	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	符合	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

检测项目		标准要求（B类）	检测结果	单项结论
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用（限量值≤20）	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3′-二氯联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	

注：检出限为5mg/kg.

温州市质量技术检测科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25120647		
检 测 报 告		共 6 页 第 5 页		
检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
纤维含量(%)	样品明示	棉 80 聚酯纤维 20	棉 78.9 聚酯纤维 21.1	符合
	允许偏差	±5（10＜含量＜100）		
耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	3	符合
耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度（级）	碱性	——	不适用	——
	酸性	——	不适用	
甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 （检出限为20）	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.1	符合
异味		无	无	符合

检测项目		标准要求 （B类）	检测结果	单项结论
起球（级）		≥3-4	4-5	符合
顶破强力（针织类）（N）		≥250	1042	符合
胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
	纬向	——	不适用	
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
绳带		固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	符合	符合
		除了GB 31701-2015标准规定第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140 mm	符合	
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	
重金属（mg/kg）		——	不适用	——
邻苯二甲酸酯（%）		——	不适用	——

（本页以下空白）

声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院

实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

231100110142

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 测 报 告

防伪码：0Z0808

扫一扫关注我们　　浙品码　　扫一扫查询真伪

报告编号：NZAF25091378

产品名称：夏季套装（男、女）

委托单位：乐清市教育技术中心

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心

检 测 报 告

报告编号：NZAF25091378　　共 11 页 第 1 页

委托方	乐清市教育技术中心		
委托方地址	——		
样品名称	夏季套装（男、女）	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	法派服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	乐清市第二中学		
以上信息为客户提供			
送样方式	自送	样品数量	2套
送检日期	2025/9/18	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015 、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。 批准日期：2025年10月19日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、测男短袖T恤。		

批准：程士孟 (程士孟)　审核：黄葆荷 (黄葆荷)　编制：蔡彬彬 (蔡彬彬)

照片



项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量（上装）	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	——	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	符合	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	——	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	符合	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	符合	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	符合	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	——	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

项 目	标准要求			检 测 结 果	单项结论
外观质量（下装）	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	——	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	＜20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	——	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	——	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	——	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	——	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	——	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	符合	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

检测项目			标准要求(B类)	实测结果	单项结论
上装主面料	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用（限量值≤20）	未检出	符合
		联苯胺		未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		未检出	
		2-萘胺		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
		对氯苯胺		未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
		4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
		3,3′-二氯联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
		4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
		4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
		4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
		邻甲苯胺		未检出	
		2,4-二氨基甲苯		未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
		邻氨基苯甲醚		未检出	
		4-氨基偶氮苯		未检出	
		2,4-二甲基苯胺		未检出	
		2,6-二甲基苯胺		未检出	

备注：检出限为 5 mg/kg。

检测项目			标准要求(B类)	实测结果	单项结论
下装主面料	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	4-氨基联苯	禁用（限量值≤20）	未检出	符合
		联苯胺		未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		未检出	
		2-萘胺		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
		对氯苯胺		未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
		4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
		3,3′-二氯联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲氧基联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲基联苯胺		未检出	
		3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷		未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
		4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
		4,4′-二氨基二苯醚		未检出	
		4,4′-二氨基二苯硫醚		未检出	
		邻甲苯胺		未检出	
		2,4-二氨基甲苯		未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
		邻氨基苯甲醚		未检出	
		4-氨基偶氮苯		未检出	
		2,4-二甲基苯胺		未检出	
		2,6-二甲基苯胺		未检出	

备注：检出限为 5 mg/kg。

检测项目			标准要求（B类）	实测结果	单项结论
上装主面料	纤维含量（%）	样品明示	棉 97 氨纶 3	棉 96.3 氨纶 3.7	符合
		允许偏差	±5（10＜含量＜100） 实际含量不得为0（含量≤3）		
	耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4-5	符合
	耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	4-5	符合
	耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
	耐光汗复合色牢度（级）	碱性	≥3-4	4	符合
		酸性	≥3-4	4	

检测项目			标准要求 （B类）	实测结果	单项结论
上装主面料	甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 (检出限为20)	符合
	pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.6	符合
	异味		无	无	符合
	起球（级）		≥3-4	4-5	符合
	顶破强力（针织类）（N）		≥250	572	符合
	胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
	断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
		纬向	——	不适用	——
	残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
		婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
	附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
	燃烧性能		——	不适用	——
	重金属（mg/kg）		——	不适用	——
	邻苯二甲酸酯（%）		——	不适用	——

检测项目			标准要求（B类）	实测结果	单项结论
下装主面料	纤维含量（%）	样品明示	棉 95 氨纶 5	棉 94.9 氨纶 5.1	符合
		允许偏差	±5（10＜含量＜100） ±3（3＜含量≤10）		
	耐皂洗色牢度（级）	变色	≥3-4	4	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐碱汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐酸汗渍色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐水色牢度（级）	变色	≥3-4	4-5	符合
		沾色	≥3-4	4-5	
	耐干摩擦色牢度（级）	沾色	≥3-4	4	符合
	耐湿摩擦色牢度（级）	沾色	≥3	3	符合
	耐光色牢度（级）	变色	≥4	4	符合
	耐光汗复合色牢度（级）	碱性	≥3-4	4	符合
		酸性	≥3-4	4	

检测项目			标准要求 （B类）	实测结果	单项结论
下装主面料	甲醛含量（mg/kg）		≤75	未检出 (检出限为20)	符合
	pH值 (KCl萃取液)		4.0～8.5	6.5	符合
	异味		无	无	符合
	起球（级）		≥3-4	4-5	符合
	顶破强力（针织类）（N）		≥250	437	符合
	胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
	断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
		纬向	——	不适用	——
	残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
		婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
	附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
	燃烧性能		——	不适用	——
	重金属（mg/kg）		——	不适用	——
	邻苯二甲酸酯（%）		——	不适用	——

检测项目		标准要求 （B类）	实测结果	单项结论
上装	绳带	——	无绳带	——
下装	绳带	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	符合	符合
		除了GB 31701-2015标准规定第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140 mm	符合	符合
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	符合

（本页以下空白）

声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院

实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----